



UULA EXTERIEUR PRIMER

Waternverduerbare, oplosmiddelvrije, dampdoorlatende grondverf voor buiten. Uula Exterieur Primer is veilig, geurloos en eenvoudig in gebruik. Verbeterd de hechting, droogt snel en laat het hout ademen. De herwinbare natuurlijke oliën, die werken als bindmiddel, maken Uula Exterieur Primer een milieuvriendelijk product.

Kleur: Verkrijgbaar in wit, alle dekkende Uula kleuren en de meeste RAL- en NCS-kleuren.

Rendement: Glad geschaafd hout 8-12 m²/L, ruw hout 6-8 m²/L.

Geschikte ondergronden: Onbehandeld of eerder behandelde oppervlakken van hout of steen buiten, geïmpregneerd hout buiten. Bijv. ramen, kozijnen, deuren, betimmeringen, vezelplaat, latten, gladgeschaafd of ruw/fijnbezaagd hout. Overschilderbaar met Uula Lineco of Uula Farfoil.

Inhoudsstofrijke houtsoorten: Eerst voorbehandelen met AURO Isolatiegrondlaag nr. 117 of met AURO Grondlaag nr. 510. Zoals: houtsoorten met doorslaande, verkleurende inhoudsstoffen (bijv. lariks, red ceder, meranti) die in een lichte kleur of wit afgewerkt worden; looizuurhoudend hout (bijv. eiken, kastanje) vanwege kans op droogvertraging.

Technische eigenschappen: Glansgraad: zijdemat. Dichtheid ong. 1.3 kg/L. Bevat geen VOC. Niet ontvlambaar.

Gereedschap: Kwast, roller of spuit.

Verwerkingscondities: Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Maximale houtvochtigheid <15%. Rel. luchtvochtigheid <80%; min. verwerkingstemperatuur +5°C.

Droogtijd: Kleefvrij in ong. 30 minuten. Overschilderbaar na 6 uur (+20 °C en <80% rel. luchtvochtigheid).

Verdunning: Water.

Verpakkingen: 0.9L, 2.7L en 9L.

Gereedschapsreiniging: Maak het gereedschap direct na het schilderen schoon met water en AURO Vloeibare zeep nr. 411.

Opslag: Koel en droog bewaren, buiten bereik van kinderen, in originele verpakking. Niet laten bevriezen!

Afval: Lege en droge verpakkingen kunnen bij het restafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afgeven bij het inzamelpunt voor chemisch afval.

Instructies voor gebruik

Voorbereiding ondergrond: Vóór gebruik goed doorroeren. Verwijder stof en vuil. Verwijder oude, loszittende lagen met een krabber of borstel. Reinig het oppervlak en verwijder eventueel schimmel met AURO Schimmelverwijderaar nr. 412 in een wateroplossing. Voor een betere hechting: glad geschaafde oppervlakken grof schuren voor de behandeling.

Grondlaag: Breng Uula Exterieur Primer aan als grondlaag. Laat 6 uur drogen. Op poreuze oppervlakken Exterieur Primer eventueel verdunnen met max. 15% water. Eventuele oneffenheden glad plamuren en daarna een 2^e laag Uula Exterieur Primer aanbrengen.

Afwerking: Volgens de instructies van de gewenste verfsoort.

Aandachtspunten

- Goed roeren voor en tijdens gebruik.
- Schilder niet in de regen, in direct zonlicht of op een door de zon verwarmd oppervlak.
- De verf kan 15% met water worden verdund wanneer u de planken van een betimmering afzonderlijk schildert.
- Bij het gebruik van een spuit de voorbehandeling aanpassen aan het oppervlak. Spuitkop grootte 0,5 mm. Verdunning 0-10% indien nodig.
- Bij vervuiling door weersomstandigheden het oppervlak reinigen.
- Bij twijfel over de kwaliteit van het product: neem contact op met Uula Nederland of een bevoegde leverancier voordat u begint met de behandeling.

* Zie desbetreffende Technische Merkbladen.