



UULA LINECO®

Oplosmiddelvrije, natuurvriendelijke lijnolieverf voor binnen en buiten. De echte Uula Lineco wordt op traditionele wijze gemaakt van geperste en gekookte lijnolie en kleurpigmenten. Uula Lineco is dankzij de vocht- en zuurstofregulerende lijnolie een ideale beschermlaag. De nieuwe, vaste en glanzende verf verandert door oxidatie in een poreuze en vochtdoorlatende laag, die zoveel zuurstof doorlaat als de ondergrond nodig heeft. Het vocht kan door de verf heen verdampen. De verf droogt langzaam, wat zorgt voor een goede hechting. Uula Lineco laat na verloop van jaren niet los en het is niet nodig de verf te verwijderen bij overschilderen.

Kleur: Zie de Uula kleurenkaart. Lijnolieverf wordt gekleurd met kleurpasta's, gemaakt van echte aardpigmenten.

Rendement: Glad geschaafd hout 10-15 m²/L, ruw- en fijnbezaagd hout 8-12 m²/L.

Geschikte ondergronden: Uula Lineco heeft een goed zuigend en hechtend vermogen op de meeste ondergronden. Geschikt voor nieuw en oud hout, behandeld en onbehandeld, binnen en buiten. Bijv. betimmeringen, panelen, buitenmuren, deuren, raamkozijnen, meubels en dergelijke. Kan gebruikt worden op eerder met olie- of alkydverf behandelde oppervlakken.

Technische eigenschappen: Geeft een halfglanzend oppervlak, kenmerkend voor lijnolieverf, dat in de loop der jaren dimmer wordt. Dichtheid ca. 1,6 kg/L. Bevat een lage hoeveelheid oplosmiddel. VOC-emissies minder dan 80g/L. EU VOC-grenswaarde: (cat. A/d) 300g/L (2010).

Gereedschap: Kwast of roller. Nastrijken met de kwast verdient voorkeur. Ook als de verf door spuiten wordt aangebracht, de verf met een kwast uitspreiden na het spuiten.

Verwerkingscondities: Het oppervlak dient schoon, droog en stofvrij te zijn. Maximale houtvochtigheid <15 %. Rel. luchtvochtigheid <80 %; min. verwerkingstemperatuur +10°C.

Droogtijd: Bij 20°C en <80 % rel. luchtvochtigheid: kleefvrij in 2-3 dagen, afhankelijk van de omstandigheden. Een nieuwe laag kan op zijn vroegst na vier dagen worden aangebracht. Warmte en licht is nodig om de verf te laten drogen (min. +10°C).

Verdunning: Gomterpentijn.

Verpakkingen: 0.9 L, 2.7 L, 9 L.

Gereedschapsreiniging: Maak het gereedschap schoon met gomterpentijn. Nawassen met water en AURO Vloeibare zeep nr. 411.

Opslag en afval: Koel en droog bewaren. Niet vorstgevoelig. Roer voor gebruik altijd goed door, omdat de pigmenten tijdens de opslag bezinken. Lege en droge verpakkingen kunnen bij het restafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afgeven bij het inzamelpunt voor chemisch afval.

Veiligheidsgegevens: Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plekken gebruiken. Aanraking met ogen en de huid vermijden. In geval van inslikken,

onmiddellijk een arts raadplegen en deze verpakking of het etiket tonen. Brandclassificatie: Niet ontvlambaar. **Let op! Gevaar voor zelfontbranding door drogende olie.** Doeken met lijnolie kunnen door broei spontaan vlam vatten. Doeken uitgevouwen buiten laten drogen of uitspoelen. Daarna bij het restafval afvoeren.

Instructies voor gebruik

Vorbereiding ondergrond: Verwijder stof en vuil. Intacte lagen reinigen. Reinig het oppervlak met AURO Schimmelverwijderaar nr. 412. Verwijder oude, loszittende lagen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Verwijder oude lagen zo grondig mogelijk. Dikkere verflagen kunnen efficiënt worden verwijderd met Fluxaf Green afbijtmiddel. Vergrijsde houtoppervlakken schuren. **Indien het oppervlak zeer glad geschaafd is, kunt u het opschuren voor een betere hechting.** Behandel het oppervlak indien nodig preventief met Uula Houtgrondeer* tegen schimmels en laat het oppervlak drogen.

Grondlaag: Eerder behandelde oppervlakken gronden met Uula Exterieur Primer. Kaal hout gronden met Uula Exterieur Primer of met max. 30% verdunde Lineco. Laat het oppervlak 48 uur drogen. Nieuw, fabrieksmatig gegrond hout hoeft niet voorbehandeld te worden met Exterieur Primer. **Metaal:** AURO Metaalgrondverf nr. 234. Verwijder eventuele harsafvloeiingen voor het schilderen.

Eerste laag: Goed doorroeren voor en tijdens gebruik. Op oude lagen Lineco 15% tot max. 30% verdunnen. Op hout dat preventief met Uula Houtgrondeer is behandeld, Lineco max. 15% verdunnen. Let op max. houtvochtigheid <15%. Bij twijfel de verf 4 dagen laten drogen.

Afwerklaag: Onverdund aanbrengen. Indien nodig maximaal 10% verdunnen. Breng onverdunde Uula Lineco aan in verticale stroken. De verf goed verdelen en in één richting doorstrijken. Werk met dunne lagen om te vermijden dat de verf na droging gaat "rimpelen". Omdat Lineco geen oplosmiddel bevat, blijft 100% laagdikte achter.

Aandachtspunten

- Zorg bij een groot oppervlak voor voldoende verf en meng verschillende verpakkingen onderling, om mogelijke kleurverschillen te voorkomen.
- De verf moet altijd goed doorgeroerd worden, zowel voor als tijdens gebruik.
- Controleer de kleur vóór het schilderen. Voer een test uit, bijv. op een apart stuk hout of een onopvallende plaats.
- De verf moet strak en dun worden aangebracht. Als de laag te dik is, kunnen er rimpels ontstaan tijdens het drogen. De verf iets verhitten maakt het makkelijker om dunne lagen aan te brengen.
- De kwast moet stevig genoeg zijn.
- Schilder ook de kopse kanten van het hout.
- Het is typisch voor olieverven om in het donker geelachtig te worden.
- Schilder niet in de regen, in direct zonlicht of op een door de zon verwarmd oppervlak.
- Als er vuil en schimmel in het oppervlak zit moet het oppervlak gereinigd worden.
- Bij twijfel over de kwaliteit van het product: neem contact op met Uula Nederland of een bevoegde leverancier voordat u begint met de behandeling.

* Zie desbetreffende Technische Merkbladen.