



UULA ROSLAGIN®

Traditionele, transparante en aangroeiwerende houtbescherming voor buiten. Gemaakt van gekookte lijnolie, natuurlijke harsen en houtteer. Uula Roslagin laat de houtstructuur zichtbaar en beschermt het oppervlak tegen weersinvloeden en zonlicht.

Kleur: Zie de Uula kleurenkaart voor transparante kleuren. Uula Roslagin wordt gekleurd met pasta's gemaakt van natuurlijke pigmenten. De kleur en de textuur (geschaafd of gezaagd hout e.d.) van het te behandelen oppervlak moeten in acht worden genomen bij het kiezen van een transparante kleur. Een proef opzetten ter beoordeling van de kleur wordt aanbevolen. Het definitieve resultaat wordt bereikt nadat de houtteer volledig door de ondergrond is opgenomen.

Rendement: Geschaafd hout 8 - 10 m²/L, ruw hout 6 - 8 m²/L.

Geschikte ondergronden: Nieuw en oud onbehandeld hout en eerder met impregneer(lijn)olie behandeld hout. Geschikt voor ouder fabrieksmatig geïmpregneerd hout, o.a. gevelbetimmeringen, schuren, tuinhout, schuttingen, pergola's, houten boten en dergelijke. Roslagin is uitermate geschikt om over oude carbolineumlagen aan te brengen en geeft een ademende, impregnerende, transparante en beschermende laag die de vochtopname en -afgifte niet belemmert. Niet geschikt voor gebruik over harde oude verflagen.

Technische eigenschappen: Dichtheid ong. 0.95 kg/L. Glansgraad: zijdemat. VOC-emissies: minder dan 350 g/L. EU-VOC-grenswaarde: (cat. A/f) 700 g/L (2010).

Gereedschap: Gebruik een langharige, platte verniskwast met een passende breedte voor het te behandelen oppervlak. Of: met roller (nastrijken met kwast) of met airless- of luchtspuittechniek.

Verwerkingscondities: Het oppervlak dient schoon en droog te zijn. Maximale houtvochtigheid <15%. Relatieve luchtvochtigheid <80%. Min. verwerkingstemperatuur +5°C.

Droogtijd: In zonlicht kan het oppervlak al binnen 24 uur drogen. In schaduwrijke omgevingen zoals tuinen, bos, parken e.d. is de droogtijd 3 tot 4 weken (met name te overwegen bij tuinmeubelen, steigers enz.). Uula Roslagin is bestand tegen regen na ca. 3-4 uur. Dichte en nieuw geschaafde oppervlakken hebben een aanzienlijk hogere droog- en opnametijd.

Verdunning: Het product hoeft niet verdund te worden. Indien nodig: met gomterpentijn.

Verpakkingen: 0.9L, 2.7L en 9L.

Gereedschapsreiniging: Maak het gereedschap schoon met gomterpentijn en spoel na met water en AURO Vloeibare zeep nr. 411.

Opslag en afval: Koel en droog, buiten bereik van kinderen bewaren. Niet vorstgevoelig. Roer voor gebruik altijd goed door, omdat de pigmenten tijdens de opslag bezinken. Lege en droge verpakkingen kunnen bij het restafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afgeven bij het inzamelpunt voor chemisch afval.

Brandclassificatie: Niet ontvlambaar. **Let op!** Doeken met lijnolie kunnen door broei spontaan vlam vatten. Doeken uitgevouwen buiten laten drogen of grondig uitspoelen. Daarna in het restafval afvoeren.

Veiligheidsgegevens

Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plekken gebruiken. Bevat petroleum, gezuiverd (Nafta volgens hydrotreating-proces), colofonium-glycerinester. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze verpakking of het etiket tonen. Vermijd inademen. Bevat: Kobaltzout van 2-ethylhexaanzuur, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Stoffen die klasse beïnvloeden: 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on.

Instructies voor gebruik

Vorbereiding ondergrond: Verwijder stof en vuil. Verwijder oude, loszittende lagen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Intacte lagen reinigen, schimmel en aangroei verwijderen met AURO Schimmelverwijderaar nr. 412. Een grondlaag is niet nodig. Uula Roslagin goed doorroeren voor en tijdens gebruik.

Afwerking: Breng 2 lagen Uula Roslagin aan. Een eventuele tweede behandeling direct aanbrengen voordat de eerste lagen zijn doorgedroogd (binnen 48 uur), of pas na 1-2 jaar opnieuw behandelen.

Een nieuw, geschaafd oppervlak moet vóór de behandeling worden opgeruwd of een jaar verouderd zijn.

Aandachtspunten

- Zorg bij een groot oppervlak voor voldoende verf. Door kleurverschillen in de houtteer kunnen er kleine kleurvariaties optreden tussen verschillende verpakkingen.
- De verf moet altijd goed doorgeroerd worden, zowel voor als tijdens gebruik.
- Schilder ook het kopse hout grondig.
- Onderhoudsschilderwerk moet gedaan worden in de originele tint of donkerder.
- Schilder niet in de regen, in direct zonlicht of op door de zon verwarmde oppervlakken.
- Bij onderhoudsschilderwerk kan de kleurbasis (RM 222) 1:1 gemengd worden met getinte Roslagin om de dekking van de kleur te verminderen.
- Als er vuil en schimmel in het oppervlak zit, moet het oppervlak gereinigd worden.